

BCG® 10 Pool

DICHTUNGSSYSTEM
SCHWIMMBAD

Flüssigdichter für Schwimmbecken

BCG® 10 Pool Flüssigdichter

BCG® 10 Pool beseitigt Undichtigkeiten in Schwimmbecken.



Mischungsverhältnis	Gebindegrößen
1 Liter auf 1000 Liter Schwimmbadwasser	5,0 Liter 10,0 Liter

HINWEIS!

BCG 10 Pool dichtet Betonbecken und Segmentbecken ab. Die Optik des Schwimmbeckens bleibt erhalten.

WICHTIG!

Nach Erdstößen (Erdbeben) kann es zu erneuten Undichtigkeiten des Schwimmbeckens kommen.

Nicht anwenden bei einer Wasserhärte von mehr als 25° (deutscher Härte).

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Umwälzpumpe und Filter absperren oder abschalten. Den BCG 10 Pool Kanister gründlich schütteln. Die entsprechende Menge BCG 10 Pool in das Schwimmbecken schütten. Das Konzentrat von BCG 10 Pool sofort von Gegenständen (Fliesen, Waschbecken, etc.) mit Wasser entfernen, da sonst eine Kristallisation stattfindet, die nicht zu entfernen ist.

Eine Umwälzung ohne Filter im Schwimmbecken herstellen. Dies kann durch eine Grundwasser-/Schmutzwasserpumpe geschehen, die in das Schwimmbecken gestellt wird. Die Umwälzung 1-3 Tage weiterlaufen lassen bis das Schwimmbecken abdichtet ist. Anschließend das Schwimmbad entleeren und die Produktreste vom Rand entfernen oder die Fasern mit einem externen Filter rausfiltern und das Pool-Wasser mit pH-Minus wieder einregulieren.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Entsorgung:
siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mischungsverhältnis:
1:1000 = 1 Liter BCG 10 Pool auf 1000 Liter Schwimmbadwasser.

Lagerfähigkeit:
ab Herstellungsdatum **5 Jahre**, vor Frost schützen.

Unsere Angaben entsprechen unseren gegenwärtigen Erfahrungen. Technische Änderungen vorbehalten.